

Garantiecertificaat

D-MAX België garandeert dat het product **MAX PRO 82 Bio-Tack Xtreme** veilig gebruikt kan worden om EPDM membranen op hout, steen, metaal, inox, gecacheerde isolatieplaten, ... te verlijmen indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

Door het veelzijdige aanbod aan zelfklevende dakmembranen en hun specifieke samenstellingen adviseren wij vooraf om de technische fiche van het dakmembraan te raadplegen. Dakmembranen waar weekmakers in verwerkt zijn of die in de productiestromen aanwezig kunnen zijn (oa gerecycleerde EPDM), kunnen onthechting van contactlijmen veroorzaken.

Productnaam	MAX PRO 82 Bio-Tack Xtreme
Product code	B-8002- transparant/wit - 500 ml B-8002-22 – transparant/wit – 22 liter
Eigenschappen	• supersnel verlijmen • korte afdamptijd • hoge aanvangshechting • dubbelzijdig inzetbaar • zonder compressor of elektriciteit • gemakkelijk biologisch afbreekbaar • zonder chloor, ook voor gebruik in kleine ruimtes • vorst- en waterbestendig na 24 uur • temperatuurbestendigheid -30°C tot 150°C • houdbaarheid 24 maanden • opbrengst tot 150m² (dubbelzijdig – 80% dekking) – 4m² (500ml) • verwerkingstemperatuur tussen 5°C en +25°C, idealiter 15-20°C
Toepassingen	• voor het permanent en waterbestendig verlijmen van oa. EPDM, vloerbekleding, HPL, Formica, fineer en melamine op houten materialen, hout op hout, vinyl, rubber, metaal, bekledingsstoffen, isolatieplaten zoals EPS, XPS, PIR, PUR, kurk, vilt, textiel, papier en lichte bouwmaterialen op de meest voorkomende vlakke ondergronden in de bouw, in de werkplaats of atelier zonder gebruik te maken van elektriciteit of perslucht • uiterst doeltreffend voor een veelvoud verlijmingen en herstellingen in nieuw-, renovatie- en prefab bouw • snelle verwerking voor projecten onder tijdsdruk of die snel opgeleverd moeten worden • besparen op arbeid en arbeidstijd en ergonomie op de werkplaats
Gebruik/ Werkwijze	• bus of vaatje krachtig opschudden of rollen (20 tot 30x) • verwerkingstemperatuur idealiter tussen 10° en 25°C • bus en materialen zo goed mogelijk op temperatuur brengen • voor gladde of effen oppervlakken (heeft geen opvullend vermogen) • ondergronden dienen droog, schoon, vuil- en vetvrij en voldoende vast te zijn, losse delen verwijderen • voor verlijmen op oude dakmembranen kan het gebruik van een speciale primer noodzakelijk zijn _ contacteer hierover onze technische adviseurs voor de juiste voorbereiding en werkwijze _bij gebruik van primer enkel de nieuwe EPDM inspuiten met 82, de primer op het oude membraan aanbrengen • materialen dubbelzijdig inspuiten _ hechtproef is aanbevolen – meestal wordt voor deze toepassing een zelfklevend membraan gekozen • sluit de slang aan op het pistool en op het vaatje _ zorg dat de bouten goed vastzitten zodat de flexibel niet meer kan draaien _ vastdraaien met Engelse sleutel _ zet de richting van de nozzle op het pistool vast met de bout in de gewenste spuitrichting (horizontaal of verticaal) _ het ventiel van het vaatje geleidelijk volledig open draaien _ open het pistool aan de doseerschroef (-wiel) achter de trekker van het pistool op de gewenste vernevelstand • inspuiten op +/- 10 cm (bus) tot 15 cm (vat) afstand – houdt altijd 25% overlapping aan • houd het pistool altijd parallel met het in te spuiten materiaal • na inspuiten de materialen stevig aandrukken of aanrollen binnen 120 minuten (open tijd) waarna de lijm zijn kracht kan opbouwen (na 24 uur heeft de lijm zijn eindsterkte bereikt) • bij heractiveren (4 minuten na eerste laag) handeling herhalen en 2 tot 4 minuten wachten vooraleer de materialen samen te brengen • de lijm niet laten ophopen, soepele spray aanhouden (webspray) • op poreuze ondergronden (hout, beton, ...) is 80% dekking nodig • soepele materialen (bouwfolies) moeten 100% dekking hebben • afdampen van de lijm is gedurende 2 tot 4 minuten nodig – mag niet meer kleverig aanvoelen (met rug van de hand testen)

Garantiecertificaat

	• na gebruik de sproeikop reinigen met de 57 Fast-Tack Cleaner • als het vat leeg is het ventiel aan het vat dicht draaien _ de aanwezige lijm in de slang uitspuiten en verwerken totdat er niets meer uit het pistool komt _ dan de slang ontkoppelen van het vat _ het pistool reinigen – het vaatje ondersteboven zetten op een veilige plaats en het ventiel terug open draaien zodat het overtallige gas kan ontsnappen (laat dit een uurtje staan) – daarna naast het voorziene plaatje op het vaatje doorprikken _ alle stickers verwijderen – het vaatje is nu gereed voor recyclage (oud ijzer) • niet uitgeharde contactlijm is met 57 Fast-Tack Cleaner te verwijderen van niet-poreuze materialen • handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues • uitgeharde contactlijm is enkel mechanisch (schuren) te verwijderen • niet toepasbaar op vet- olieachtige ondergronden, heeft geen opvullend vermogen • niet toepasbaar voor dakmembranen met > 10% weekmakers • niet geschikt voor zware constructieve verlijmingen (verticaal / horizontaal), niet geschikt voor weekmakerhoudende materialen, niet geschikt voor bepaalde PP, PE en bepaalde geplastificeerde materialen • een hechtproef voor gebruik wordt geadviseerd om de hechtkracht te testen – steeds technisch datablad of samenstelling dakmembraan opvragen)
Technische fiche	De technische fiche kan op onze website www.d-max.eu geraadpleegd of gedownload worden. De veiligheidsfiche bezorgen wij u op eenvoudig verzoek.
Varia	Bij onzekerheid over de samenstelling van het dakmembraan vraagt u dan eerst de samenstelling aan uw leverancier. Deze is normaliter op eenvoudig verzoek te verkrijgen. Deze informatie mag u met ons delen, waarop wij u een juist advies kunnen geven.
Uitzonderingen	Niet geschikt voor zelfklevende dakmembranen met bitumenlaag, PE-PTFE, PP, PC, PMMA, Teflon®, was- of paraffine houdende ondergronden. Contact van verse lijm met reiniging- en oplosmiddelen vermijden. Het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen.
Disclaimer	D-MAX België bv garandeert dat haar producten conform haar technische databladen zijn en voor alle toepassingen die hierin omschreven worden door de vakman gebruikt kunnen worden. Enkel voor professioneel gebruik. D-MAX België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toepassingen waarin de kunst van goed vakmanschap niet gevolgd werden.