

Garantiecertificaat

D-MAX België garandeert dat het product **MAX PRO 97 STONE-FIX FAST** veilig gebruikt kan worden om maatvastе snelbouwblokken, waaronder kalkzandsteen, cellenbeton en keramische blokken te verlijmen en dit zowel **voor draagmuren als voor scheidingsmuren** getest volgens de **EUROPESE normeringen voor metselwerk NBN EN 1052-1 | NBN EN 1052-2 | NBN EN 1052-3**

Productnaam	MAX PRO 97 STONE-FIX FAST 880ML
Product code	I-2000 - grijs - 880ml
Normen en certificering	Goedgekeurd volgens Europese normering voor metselwerk NBN EN 1052-1 NBN EN 1052-2 NBN 1052-3 Officiële onafhankelijke testen uitgevoerd door Universiteit GENT Tech Lane Ghent Science Park Laboratorium MAGNEL-VANDEPITTE Testproeven 22/067 A – 22/067 B – 22/067 C – 22/067 D – 22/067 E
Eigenschappen	• uitstekende hechting op kalkzandsteen, cellenbeton en keramische maatvastе snelbouwblokken • handvast na +/- 4 uur • extreem hoge lijmkracht na volledige doorharding (24 uur) • gebruikstemperatuur buiten van -10° C tot + 35°C (bus tussen +10°C en +35°C) • goede initiële aanvangshechting (waait niet gemakkelijk weg) • lijmverbinding ontstaat zowel op het tussenvlak als in de bovenliggende en onderliggende gaten • bestand tegen verrotting, hitte, water en vele chemische stoffen • hoge temperatuur bestendigheid van -60°C tot +100°C • rendement van minimaal 52 lopende meter bij een ril met doorsnede van 3 cm • warmtegeleiding(doorlaat)coëfficiënt 0,036 W/m²K, brandclassificatie REI 240 • verhoogde isolatie van de verbinding tov andere lijmsystemen • niet meer mengen, schoonmaken, zware lasten sjouwen • tweede bouwlaag kan aangebracht worden na uitharding (na 24 uur) • beter, sneller, gemakkelijker, sneller waardoor enorme tijdswinst ... goedkoper
Toepassingen	• voor maatvastе steensoorten zoals oa kalkzandsteen, cellenbeton en keramische snelbouwblokken • snel en sterk verlijmen (metselen) van zowel draagmuren als scheidingsmuren • opvullen van open voegen in de steenopbouw
Gebruik/ Werkwijze	• 1^{ste} laag metselwerk altijd eerst waterpas zetten in traditionele mortel • ondergronden dienen schoon, vuil- en vetvrij en voldoende vast te zijn • losse delen verwijderen, ontstoffen en indien nodig vuil verwijderen met harde borstel • temperatuur ondergrond -10° tot 35°C, bus tussen 10° en 35°C • voor 6-7 m² metselwerk - 2 rillen per steen (> 13mm breedte) - 12-14m² bij 1 ril per steen (< 13cm breedte) • blokken mogen vochtig zijn (aardvochtig) _ zéér droge blokken voorbevochtigen met PU Spray bottle • bus MAX PRO 97 STONE-FIX FAST krachtig schudden voor gebruik (20x) • schroef de bus met het ventiel naar beneden op het MAX PRO Power-Foam Gun - draai daarna het ventiel open op de gewenste dosering • diameter lijmril voor cellenbeton en kalkzandsteen Ø +/- 2cm ; voor keramische blokken Ø +/- 4cm • maatafwijking in de steen mag niet meer bedragen dan 3mm per lopende meter • draag beschermende kledij (handschoenen) bij het verwerken van het PU mortelschuim • breng de te verlijmen materialen samen binnen 2 - 3 minuten (open tijd) voor een optimale hechting • opstaande randen kunnen ook verlijmd worden bij verticale of horizontale muuraansluitingen • niet geschikt voor het verlijmen van metalen of houten draag- of steunbalken • indien er verticaal of schuin verlijmd wordt, is ondersteuning ter voorkoming van afschuiven noodzakelijk • na uitharding het uitgeharde zichtbare mortelschuim beschermen tegen UV licht • handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues. • uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen niet toepasbaar op vet- of olieachtige ondergronden geopende bus binnen de week opgebruiken
Technische fiche	De technische fiche kan op onze website www.d-max.eu geraadpleegd of gedownload worden.
Disclaimer	D-MAX België garandeert dat haar producten conform haar technische databladeren zijn en voor alle toepassingen die hierin omschreven worden door de vakman gebruikt kunnen worden. Enkel voor professioneel gebruik. D-MAX België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toepassingen waarin de kunst van goed vakmanschap niet gevolgd werden.