

MAX PRO 25 FLEXI-FIX MS

MAX PRO 25 Flexi-Fix MS is een flexibele gevelplaatverlijmingskit op basis van MS polymeren voor professioneel gebruik

EIGENSCHAPPEN

- uitstekende hechting op de meest gebruikte gevelplaten in geventileerde constructies in de bouw
- blijft duurzaam, elastisch en is gemakkelijk verwerkbaar
- te gebruiken onder de voorschriften van het MAX PRO gevelplaatverlijmingsconcept _ richtlijnen moeten gevolgd worden
- zéér goede UV-bestendigheid
- temperatuur bestendigheid van -40°C tot +100°C
- verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C

TOEPASSINGEN

- voor gevelplaten uit HPL, steenwol, vezelcement, hout, natuursteen, metaal, ... waaronder Trespa, Rockpanel, Eternit, ...

VERPAKKING

Kokers	290 ml
Omdozen	20 kokers per doos

KLEUREN

Zwart

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	elastisch, pasteus
Dichtheid	1,50 g/ml
Standvermogen	< 2mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Uithardingssysteem	luchtvochtigheid
Huidvorming	10 - 15 minuten (20°C en 50% RV)
Shore-A hardheid	55° (DIN 53505)
Modulus 100%	1,60 MPa (DIN 53504)
Rek bij breuk	250% (DIN 53504)
Treksterkte	2,50 MPa (DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren

Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +35°C
Uitharding	2 - 3 mm / 24 uur
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Volg altijd de richtlijnen van het MAX PRO gevelplaatverlijmingsconcept dat beschikbaar is voor de professionele verwerker.

Ondergrond

- de platen en het regelwerk voorbehandelen met een primer uit het MAX PRO primer assortiment
- de te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn
- volg de instructies voor het verwerken van de gevelplaat van de fabrikant

Voorbehandeling

- de te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn
- ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Aanbrengen

- gebruik MAX PRO Power Gun HV voor een gemakkelijke verwerking
- dubbelzijdige tape aanbrengen, maar gevelplaat nog niet volledig doorduwen totdat je de tape raakt
- de gevelplaat kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken. een lijmlaagdikte van 3 mm overhouden

Open tijd

- het te verlijmen deel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 - 15 minuten aanbrengen (voor het vormen van een huidlaag op de lijm). De snelheid van huidvorming is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Voordien kan er nog gecorrigeerd worden en vervolgens aandrukken.

HECHTING

- hecht bijzonder goed op de meeste gevelplaten (*)
- raadpleeg verwerkingsvoorschriften primers op het gebruiksblad

VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde lijm > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- uitgeharde lijm > mechanisch
- handen – gereedschap > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

VARIA

- bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist wordt afgeraden om te primeren omdat het resultaat negatief beïnvloed kan worden
- consulteer altijd het technisch datablad MAX PRO dauwpunt om de omstandigheden te controleren.

- de te gebruiken primers niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- nevel of condens kunnen de hechting verminderen
- niet-uitgeharde primers kunnen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- vooraf altijd advies vragen en verdraagzaamheidstest uitvoeren

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren