

MAX PRO 31 ACRYL-FLEX

MAX PRO 31 Acryl-Flex is een professionele plastisch-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatemulsie

EIGENSCHAPPEN

- overschilderbaar met de meeste verfsoorten in de bouw
- voorkomt craqueleren van de verf (scheuren)
- voorkomt migratie van de verf op het verfoppervlak
- temperatuurbestendigheid van -20 tot +80°C
- verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C

TOEPASSINGEN

Aansluitvoegen tussen :

- muur, plafond, plinten, vensterbanken
- houten en metalen raamkozijnen, en beton en/of baksteen
- beton en plafond elementen
- trappen en wanden
- aansluitnaden tussen gipsplaten en beton
- aansluitnaden tussen bouwelementen onderling
- wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen
- krimpnaaden

VERPAKKING

Kokers	310 ml
Omdozen	20 kokers per doos

KLEUREN

Wit

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	plastisch - elastisch
Dichtheid	1,60 g/ml
Standvermogen	< 3mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Huidvorming	15 minuten (20°C en 50% RV)
Droge stofgehalte	85%
Volumekrimp	15%
Maximum toelaatbare vervorming	15%

Afbindtijd	3 mm per 24 uur (23°C en 55% RV)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +30°C
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- ondergronden dienen steeds schoon, draagkrachtig en droog te zijn
- ondergronden ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- goede hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk en hard PVC
- voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden verdund tot een kwastbare primer

Aanbrengen

- acryl aanbrengen met een MAX PRO professioneel kitpistool voor een gemakkelijke verwerking
- niet verwerken onder +5°C
- houd rekening met de krimp van acrylaatkitten
- diepe voegen opvullen met rondsnoer
- afwerken met spatel, plamuurmes of kwast, bevochtigd met water

HECHTING

- hecht bijzonder goed op de meeste gevelplaten (*)
- raadpleeg verwerkingsvoorschriften primers op het gebruiksblad

VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde lijm > met water
- uitgeharde lijm > mechanisch
- handen – gereedschap > met water / MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

OVERSCHILDERBAARHEID

- MAX PRO 31 Acryl-Flex is na uitharding verf verdraagzaam met acryldispersieverven en alkydharslakken
- Een hechtproef voor gebruik is aanbevolen

VARIA

- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- vooraf altijd advies vragen en verdraagzaamheidstest uitvoeren

- respecteer altijd de voegverhoudingen en rondschuim aanbrengen indien nodig
- voorkom 3-puntshechting in de voegen

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren