

MAX PRO 32 SEAL & PAINT

MAX PRO 32 Seal & Paint is een overschilderbare elastische afdichtingskit op basis van hybride polymeren

EIGENSCHAPPEN

- zéér sterke afdichtingen op de meeste ondergronden in bouw en industrie
- goede sanitaire bestendigheid
- blijft duurzaam, hoog elastisch en is gemakkelijk verwerkbaar
- goede UV-bestendigheid en vrijwel reukloos
- hoge temperatuurbestendigheid van -40°C tot +90°C
- verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C. (omgeving en ondergrond)
- voldoet aan de CE normen:
 - EN 15651-1: F EXT-INT-CC 25HM
 - EN 15651-2: G-CC 25HM
 - EN 15651-3: S XS2
 - EN 15651-4: PW EXT-INT-CC 25HM

TOEPASSINGEN

Afdichten van

- alle gebruikelijke bewegingsvoegen binnen en buiten of voegen die eventueel overschilderd moeten worden
- beglazingsvoegen in de bouw die overschilderd moeten worden voor gelaagd, enkel, inbraakwerend en zelfreinigend glas
- aansluitvoegen tussen bouwelementen (*)
- dilatatievoegen tussen bouwelementen, zoals PVC, hout, metaal en glas
- aansluitvoegen tussen raam- en deurkozijnen en gevels die eventueel overschilderd moeten worden
- vloervoegen
- afdichten en afwerken van voegen in keukens en sanitaire ruimtes
- **mag niet in combinatie met natuursteen**

VERPAKKING

Kokers	290 ml
Omdozen	20 kokers per doos

KLEUREN

Wit

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	elastisch - pasteus
Dichtheid	1,52 g/ml
Standvermogen	< 3mm (DIN 52456 - ST-U26-23)

Uithardingssysteem	luchtvochtigheid
Huidvorming	15 minuten (20°C en 50% RV)
Shore A hardheid	35 (DIN 53505)
Treksterkte	1,00 MPa (ISO8339)
100% modulus	0,65 MPa (DIN 53504 S2)
Rek bij breuk	340%
Maximum toelaatbare vervorming	25%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +35°C
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- ondergronden dienen steeds schoon, draagkrachtig te zijn
- ondergronden ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- goede hechting zonder primer op de meeste niet-poreuze bouwmaterialen
- voor poreuze ondergronden adviseren wij het gebruik van onze P4 primer

Aanbrengen

- MAX PRO 32 Seal & Paint aanbrengen met een MAX PRO professioneel kitpistool voor een gemakkelijke verwerking
- diepe voegen opvullen met vulband of rondschuim

HECHTING

- goede hechting zonder primer op de meeste niet-poreuze bouwmaterialen
- voor poreuze ondergronden adviseren wij het gebruik van onze P4 primer

VEILIGHEIDSBLOED

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde lijm > met water
- uitgeharde lijm > mechanisch
- handen – gereedschap > met water / MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

OVERSCHILDERBAARHEID

- MAX PRO 32 Seal & Paint is verdraagzaam met acryldispersieverven en alkydharslakken

- een hechtproef voor gebruik is aanbevolen vanwege de verscheidenheid aan verven en lakken en omdat de samenstelling van de verf bij sommige fabrikanten van productie tot productie kan afwijken

VARIA

- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- vooraf altijd advies vragen en verdraagzaamheidstest uitvoeren
- respecteer altijd de voegverhoudingen en rondschuim aanbrengen indien nodig
- voorkom 3-puntshechting in de voegen

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren