

MAX PRO 71 ROOF SEALANT-MB

MAX PRO 71 Roof Sealant-MB is een plasto-elastische afdichtingskit op basis van bitumen

EIGENSCHAPPEN

- hecht op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals o.a. hout, beton, aluminium, bitumenondergronden, polystyreenschuim en baksteen
- isocyaan- en siliconenvrij
- verdraagzaam met polystyreen
- goede hechting zonder primer op o.a. metselwerk, metaal, hout en bitumineuze ondergrond
- kan toegepast worden op de meeste gebruikte dakmaterialen zoals o.a. hout, steen, lood, koper, tin, aluminium, polyester

TOEPASSINGEN

- afdichten van knelprofielen
- afdichten van daktrimmen/dakrandprofielen
- afdichten van dakdoorvoeren
- lijmen van ongecacheerde isolatieplaten op bv. beton
- voegafdichtingen rondom dakkoepels en luiken
- reparatie van dakgoten of dakranden, tijdelijk beschermen tegen waterinfiltratie
- fixeren van loodslabben en isolatiematerialen(ook polystyreen)
- lijmen van shingles en bitumenbanen

VERPAKKING

Kokers	310 ml
Omdoen	20 kokers per doos

KLEUREN

Zwart

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	bitumen
Dichtheid	1,30 g/ml
Uithardingssysteem	verdampen van oplosmiddel
Huidvorming	> 14 uur (23°C en 50% RV)
Volumeverlies	< 3% (DIN52451)
Rek bij breuk	600% (DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C

UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +40°C
Uitharding	> 7 dagen
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- de ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn
- de ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig - geen waterfilm)
- de voegen dienen schoon, droog, vast, stof- en vetvrij te zijn - diepe voegen opvullen met rondschuim

Voorbehandeling

- de te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn
- ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Aanbrengen

in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element - 2 à 3 mm dikte van de lijmril behouden na aandrukken bij lijmtoeepassingen, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden) - als afdichting met de spuitmond aanbrengen met een minimum van 5mm zodat een goede voegnaad overblijft - de voeg steeds goed vullen en indien nodig rugvulling gebruiken - respecteer de voegbreedte en diepteverhouding zodat de voeg zijn werk kan doen

Open tijd

- het te verlijmen deel voor het vormen van een huidlaag op de lijm aanbrengen (let op! de snelheid van huidvorming is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- het materiaal kan nog gecorrigeerd worden en vervolgens aandrukken

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet overschilderbaar

HECHTING

- uitstekende hechting meestal zonder primer op vrijwel alle ondergronden (*)
- niet voor uitzettingsvoegen, zwembaden, kwetsbare materialen
- handen en gereedschap na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en Teflon

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde lijmkit > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- uitgeharde lijmkit > mechanisch
- handen – gereedschap > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

VARIA

- contact van verse lijmkit met reinigings- en oplosmiddelen vermijden
- bij toepassing in ruimten met weinig of geen daglicht is lichte vergeling mogelijk, echter dit kan ook veroorzaakt worden door contact met chemische dampen, oplossings- of reinigingsmiddelen, specifiek tijdens het uitharden
- niet geschikt voor aquariumbouw, zwembaden, uitzettingsvoegen, of op PMMA, PE, PP, Teflon[®], rubber, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren