TECHNISCHE INFOFICHE

MAX PRO 862 Aqua-Coat Flex-Shield

MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K Flex-Shield is een versterkingsweefsel op basis van PP voor het waterdicht verbinden van voegen en wanden met MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K

DEIGENSCHAPPEN

- flexibel, scheuroverbruggend
- dampremmend
- grote scheurbestendigheid
- voorzien van fleece-rug
- verrot niet
- alkalisch bestendig
- hittebestendig

TOEPASSINGEN

- versterkingsweefsel op basis van PP voor kritische toepassingen, bijvoorbeeld voor ondergronden die gevoelig zijn voor scheuren en om de vereiste laagdiktes te bereiken

VERPAKKING

Rol	50 meter

KLEUREN

WIt

TECHNISCHE INFORMATIE

Dikte	0,7 mm
Breedte	105 cm
Gewicht	+/- 120 gr / m²
Materiaal	PP

VERWERKING

MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K Flex-Shield wordt op de juiste lengte gesneden en met geschikt gereedschap in de eerste, verse laag MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K aangebracht. De volgende stroken dienen elkaar bij de voegen minimaal 5 cm te overlappen. Vervolgens wordt MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K in de gewenste laagdikte aangebracht. Indien de werkzaamheden worden onderbroken, dient u ervoor te zorgen dat het oppervlak niet vochtig wordt door dauw of regen voordat u de tweede waterdichte laag MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K aanbrengt. MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K Flex-Shield dient per laag in het midden van de complete, twee lagen MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K te worden ingebed en mag op geen enkele plaats uit de afgewerkte laag uitsteken.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- Bij het uitvoeren van afdichtings- en reparatiewerkzaamheden dienen alle relevante normen en richtlijnen in acht te worden genomen.
- Voor en tijdens het aanbrengen moet MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K Flex-Shield worden beschermd tegen regen, vorst en fel zonlicht totdat MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K volledig is opgedroogd. Voor informatie over MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K en andere systeemproducten kunt u terecht op onze website www.maxpro.be.

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren