

MAX PRO H4-B PRIMER

MAX PRO Primer H4-B is een primer (hechtverbeteraar) voor gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming

EIGENSCHAPPEN

- UV- en waterbestendig
- goed dekkend
- gemakkelijk aan te brengen met een droge verfborstel of schone kortharige roller (velvet)
- droogtijd minimum 60 minuten
- verbruik van 1 liter is +/- 200 lopende meter (> 5cm)

TOEPASSINGEN

- voorbehandeling van gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming

VERPAKKING

Blik	1000 ml
Omdozen	12 blikken per doos

KLEUREN

Zwart

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	hechtverbeteraar
Soortelijk gewicht	1,03 g / ml
Droge stofgehalte	65%
Uitharding	door verdampen van het solvent
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	60 minuten (23°C en 50% RV)
Aanbrengtemperatuur	+10°C maar altijd +3° boven het dauwpunt
Houdbaarheid	9 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C (zie BB datum op blik)

VERWERKING

- het houten regelwerk moet schoon, droog, vrij van vet en stof zijn en mag max 18% vochtgehalte hebben
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen +10° en +30°C
- het blik dichtlaten totdat je de primer gaat verwerken
- gebruik een bak of rolbak om H4-B Primer in uit te gieten en sluit direct daarna terug de bus goed af

- verwerk deze hoeveelheid binnen de 30 minuten
- kortharige roller (velvet) of schone propere verfkwast met H4-B Primer bevochtigen
- verfborstel of roller vervangen als deze vuil geworden is
- primer in 1 dekkende gesloten laag aanbrengen
- H4-B Primer gewoon aanbrengen over het te verlijmen oppervlak – daar waar de lijm zal aangebracht worden
- na ongeveer 60 minuten is H4-B Primer klaar (verdamping van het oplosmiddel) en kan de verlijming aangebracht worden
- de verlijming moet alleszins binnen de 6 uur en zeker dezelfde dag na aanbrengen uitgevoerd worden
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of aanraken vooraleer te verlijmen om optimale hechting te krijgen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist wordt afgeraden om te primeren omdat hierdoor het resultaat negatief beïnvloed kan worden
- raadpleeg altijd het technisch datablad MAX PRO dauwpunt om de omstandigheden te controleren
- nevel of condens kan de hechting verminderen
- H4-B primer niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- de temperatuur moet minimaal 10°C zijn en altijd 3°C boven het dauwpunt liggen alvorens te primeren
- niet-uitgeharde H4-B Primer kan met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- direct na het uitgieten de H4-B Primer terug afsluiten
- gebruikte H4-B Primer in de rollerbak niet terug in blik gieten en niet meer verwerken na 30 minuten

VEILIGHEIDSBLAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u te informeren