

## MAX PRO K4 PRIMER

MAX PRO K4 Primer is een primer (hechtverbeteraar) voor sommige kunststoffen of kunststofachtige materialen

### EIGENSCHAPPEN

- verbetert de hechting van siliconen en SMP lijmen
- gemakkelijk aan te brengen met een droge en schone verfkwast
- droogtijd 20 minuten
- verbruik van +/- 100 lopende meter (> 5cm) per liter

### TOEPASSINGEN

voorbehandeling alvorens verlijmen of afdichten van

- kunststoffen
- PMMA
- Plexiglas, acryl(aat)platen, Perspex
- PVC (hard en zacht)

### VERPAKKING

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Blik    | 500 ml              |
| Omdozen | 12 blikken per doos |

### KLEUREN

Kleurloos

### TECHNISCHE INFORMATIE

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                | hechtverbeteraar                                                                                          |
| Soortelijk gewicht  | 0,9 g / ml                                                                                                |
| Droge stofgehalte   | 13%                                                                                                       |
| Vlampunt            | < 0°C                                                                                                     |
| Uitharding          | door verdampen van het solvent                                                                            |
| Droogtijd           | 20 - 30 minuten (23°C en 50% RV)                                                                          |
| Aanbrengtemperatuur | +10°C maar altijd +3° boven het dauwpunt                                                                  |
| Houdbaarheid        | 9 maanden in ongeopende originele verpakking<br>droog bewaard tussen + 5 en + 25°C (zie BB datum op blik) |

### VERWERKING

- de ondergrond moet schoon, droog, vrij van vet en stof zijn

- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen +5° en +30°C
- de bus dichtlaten totdat je de primer gaat verwerken
- gebruik een aparte beker/glas om de K4 Primer in uit te gieten en sluit direct daarna de bus terug goed af
- verwerk deze hoeveelheid binnen de 30 minuten
- verfborstel met K4 Primer bevochtigen
- K4 Primer uitstrijken over het te verlijmen oppervlak – daar waar de lijm zal aangebracht worden
- verfborstel vervangen als deze vuil geworden is
- droogtijd 20-30 minuten (verdamping van het oplosmiddel) en kan de verlijming aangebracht worden
- de verlijming moet alleszins binnen de 6 uur na aanbrengen uitgevoerd worden
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of aanraken vooraleer te verlijmen om optimale hechting te krijgen

## BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist wordt afgeraden om te primeren omdat hierdoor het resultaat negatief beïnvloed kan worden
- raadpleeg altijd het technisch datablad MAX PRO dauwpunt om de omstandigheden te controleren
- nevel of condens kan de hechting verminderen
- K4 primer niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- de temperatuur moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen alvorens te primeren
- niet-uitgeharde K4 Primer kan onmiddellijk met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden, na enige tijd met MEK
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- direct na het uitgieten de K4 primer terug afsluiten
- gebruikte K4 Primer niet terug in de bus gieten en niet meer verwerken als hij langer dan 30 minuten uit de bus is gegoten
- K4 Primer is niet geschikt als hechtverbeteraar voor PE, PP en PTFE (Teflon®)
- K4 Primer is zichtbaar op het aangebrachte materiaal - wees voorzichtig op de zichtzijde - gebruik afplaktape om te voorkomen dat K4 Primer op de zichtzijde van een decoratief materiaal komt
- uitgeharde K4 Primer kan enkel mechanisch verwijderd worden

## VEILIGHEIDSBLAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

## GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

## AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de

omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(\*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u te informeren