

MAX PRO PANEL-FIX TAPE

PANEL-FIX TAPE is een dubbelzijdige lijmtape en afstandshouder voor gevelplaatverlijming voor professioneel gebruik

EIGENSCHAPPEN

- prima hechting op de meeste gevelplaten
- gemakkelijk aan te brengen

TOEPASSINGEN

- hecht op de meeste gevelplaten oppervlakken (gebruikt altijd de juiste primers) *
- hecht op het meeste voorbehandeld regelwerk uit verduurzaamd hout, aluminium
- zorgt voor de juiste dikte van de lijm (3mm)
- uitstekende hechting van de gevelplaat op het regelwerk terwijl MAX PRO 25 Flex-Fix MS kan uitharden
- voor binnen en buiten gebruik

VERPAKKING

Rollen	25 meter
Omdozen	30 rollen per doos

KLEUREN

Zwart

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	Synthetisch rubber
Lengte	25m
Dikte	3mm
Breedte	12mm
Kleefkracht	25N / 25mm
Dichtheid	50kg / m ³
Statische scheursterkte	1000g / 625m ²
Treksterkte	1,62 MPa (DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Verouderingsweerstand	beperkt
Aanbrengtemperaturen	+15°C tot +30°C
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- de ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn
- de ondergrond moet volledig droog zijn

Voorbehandeling

- de te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn
- ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- bij gevelplaatverlijming is het belangrijk om voor de gevelplaat en voor de ondergrond de juiste primer aan te brengen - raadpleeg hiervoor onze technische adviseurs

Aanbrengen

MAX PRO Panel-Fix Tape afrollen en tegelijkertijd verticaal aanbrengen op het regelwerk. Goed stevig aandrukken (de aandrukkracht bepaalt mee de lijmssterkte die opgebouwd wordt) en dan afsnijden met een scherp breekmes. De beschermfolie daarna verwijderen en de lijmlaag niet meer aanraken met de vingers. De gevelplaat lichtjes aandrukken in de lijmril zonder dat de Panel-Fix Tape wordt geraakt. Nu kan de gevelplaat nog gepositioneerd worden. Als de gevelplaat op zijn juiste plaats zit, dan de gevelplaat doorduwen in de lijmlaag totdat de tape wordt geraakt. Daarna kan de positie van de gevelplaat niet meer gewijzigd worden. De Panel-Fix Tape zorgt ervoor dat de gevelplaat op zijn plaats blijft hangen terwijl MAX PRO 25 Flex-Fix MS uithardt. De dikte van de Panel-Fix Tape (3mm-) zorgt ervoor dat de gevelplaatlijm voldoende kan meebewegen met de constructie. Het gebruik van afstandhouders (blokjes) zorgt ervoor dat de tape niet te plat gedrukt wordt waardoor er 3mm lijmlaagdikte overblijft.

Open tijd

- het te verlijmen deel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 minuten aanbrengen om te voorkomen dat er zich stof of vuil op de lijmlaag gaat hechten

HECHTING

- uitstekende hechting op de meeste gevelplaten en toegestaan behandeld regelwerk
- handen en gereedschap na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- aangedrukte tape > mechanisch
- lijmresten > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- handen – gereedschap > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

VARIA

- contact van verse lijm met reinigings- en oplosmiddelen vermijden
- niet geschikt voor Teflon®, rubber, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen
- niet gebruiken bij regenweer, mist, dreigende neerslag, temperatuur altijd minimaal 3°C boven dauwpunt
- er is een grote verscheidenheid aan gevelplaten in omloop, de bewerking in de productie kan een uitstekend tot moeilijk te verlijmen oppervlak voortbrengen. De oppervlaktespanning van de platen en de draagstructuur

testen is dan ook aangewezen. Hierdoor adviseren wij om altijd de kant van de gevelplaat en het stelwerk goed voor te bereiden. Proper maken, ontvetten, loszittende delen verwijderen een primer aanbrengen zijn normale voorzorgsmaatregelen.

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren