

MAX PRO S4-X PRIMER

MAX PRO S4-X Primer is een primer (hechtverbeteraar) voor zeer poreuze steenstrips en gevelstenen

EIGENSCHAPPEN

- hechtverbeteraar
- gemakkelijk aan te brengen met een schone kortharige (velvet)roller (niet met borstel of doek)
- droogtijd minimum 60 minuten
- verbruik van +/- 20 tot 40 lopende meter per liter (met een breedte primerbaan van 5cm)

TOEPASSINGEN

voorbehandeling van poreuze ondergronden, gevelstenen en steenstrips met een wateropname (porositeit > 14%) - de stenen of steenstrips worden altijd door ons vooraf getest om het juiste systeem te bepalen

VERPAKKING

Blik	500 ml
Omdozen	12 blikken per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	hechtverbeteraar
Soortelijk gewicht	0,95 g / ml
Droge stofgehalte	40%
Uitharding	door verdampen van het solvent
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	60 minuten (23°C en 50% RV)
Aanbrengtemperatuur	+10°C maar altijd +3° boven het dauwpunt (raadpleeg tabel dauwpuntbepaling)
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C (zie BB datum op blik)

VERWERKING

- de steen moet schoon, droog, vrij van vet en stof zijn en moet voor de toepassing in een droge omgeving bewaard en gedroogd worden
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen +10° en +30°C

- het blik dichtlaten totdat je de primer gaat verwerken
- gebruik een bak of rolbak om S4-X Primer in uit te gieten en sluit direct daarna terug de bus goed af
- verwerk deze hoeveelheid binnen de 30 minuten
- kortharige roller (velvet) met S4-X Primer bevochtigen
- S4-X Primer gewoon aanbrengen over het te verlijmen oppervlak – daar waar de lijm zal aangebracht worden
- verfborstel of roller vervangen als deze vuil geworden is
- na ongeveer 60 minuten is S4-X Primer klaar (verdamping van het oplosmiddel) en kan verlijmd worden
- de verlijming moet alleszins binnen de 6 uur en zeker dezelfde dag na aanbrengen uitgevoerd worden
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of aanraken vooraleer om optimale hechting te krijgen
- bij zeer sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag na 60 – 90 minuten noodzakelijk zijn

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- wij leveren een testcertificaat af voor de toepassing ervan - hiervoor moeten wij 3 stenen of steenstrips krijgen om deze voor de applicatie te testen met verschillende steenlijmen of steenprimer systemen - deze stenen moeten uit het lot van stenen genomen worden, dat gebruikt gaat worden om te verlijmen
- niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist
- nevel of condens kan de hechting verminderen
- consulteer altijd het technisch datablad MAX PRO met dauwpuntbepaling om de omstandigheden te controleren
- S4-X primer niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- de temperatuur moet minimaal 10°C zijn en altijd 3°C boven het dauwpunt liggen alvorens te primeren
- te schilderen delen afplakken met tape alvorens S4-X Primer aan te brengen S4-X primer is niet overschilderbaar
- niet-uitgeharde S4-X Primer kan met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden, uitgeharde primer kan enkel mechanisch verwijderd worden aan het oppervlak (dit kan niet met de primer die in de steen is getrokken)
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen door schuren, borstelen of met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- direct na het uitgieten de S4-X Primer terug afsluiten
- gebruikte S4-X Primer in de rolbak niet terug in blik gieten en niet meer verwerken na 30 minuten
- de gevelconstructie moet altijd afwaterend zijn of deze moet zo gemaakt zijn dat vocht kan verdampen - er moet in ieder geval vermeden worden dat er water achter de lijmconstructie blijft staan

VEILIGHEIDSBLAAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor bijstand of verwerkingsadvies.

(*)vooraf wordt door ons een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uitgevoerd om te bepalen welke primer geschikt is – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren