

MAX PRO 25 FLEXI-FIX MS

MAX PRO 25 Flexi-Fix MS est un mastic adhésif flexible pour panneaux de façade à base de polymères MS pour le professionnel

CARACTERISTIQUES

- excellente adhérence aux panneaux de façade les plus couramment utilisés dans les constructions ventilées de l'industrie du bâtiment - reste durable, élastique et facile à appliquer
- à utiliser dans le cadre du concept de colle MAX PRO pour panneaux de revêtement mural _ directives doivent être suivi contentieusement
- très bonne résistance aux UV
- résistance aux températures de -40°C à +100°C
- température de mise en œuvre entre +5°C et +35°C

APPLICATIONS

- pour les panneaux de façade en HPL, laine de roche, fibrociment, bois, pierre naturelle, métal, ... dont Trespa, Rockpanel, Eternit, ...

EMBALLAGES

Cartouches	290 ml
Carton	20 cartouches par carton

COULEURS

Noir

INFORMATION TECHNIQUE

Type	élastique, pâteuse
Poid spécifique	1,50 g/ml
Durcissement	par l'humidité
Résistance	< 2mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Formation de peau	10-15 minutes (20°C et 50% RV)
Dureté Shore-A	55° (DIN 53505)
Module 100%	1,50 MPa (DIN 53504)
Allongement à la rupture	250% (DIN 53504)
Résistance à la traction	2,50 MPa (DIN 53504)
Résistance aux températures	-40°C tot +90°C
Resistance aux UV	ne contient pas de stabilisateurs UV

Température d'application	+5°C à +35°C
Vitesse de durcissement	2 - 3 mm / 24 heures
Conservation	18 mois après date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

Suivez toujours les directives du concept de collage des panneaux de façade MAX PRO disponible pour les professionnels.

Support

- recouvrir les panneaux et les lattes avec un primaire MAX PRO
- les matériaux à coller doivent être propres, exempts de poussière et de graisse
- suivre les instructions du fabricant pour la mise en œuvre du panneau de façade

Préparation

- les matériaux à coller doivent être propres, exempts de poussière et de graisse
- dégraisser avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Application

- utiliser le pistolet MAX PRO Power Gun HV pour faciliter l'application
- appliquer le ruban adhésif double face, mais ne pas pousser le panneau à fond jusqu'à ce que vous touchiez le ruban adhésif
- le panneau de façade peut encore être corrigé, puis appuyer fermement. Gardez une épaisseur de min. 3 mm

Temps ouvert

- appliquer la partie à coller dès que possible, au plus tard dans les 10 minutes, avant la formation d'un peau sur la colle (attention : la vitesse de formation de peau dépend de la température et de l'humidité relative de l'air)
- le matériau peut encore être ajusté et ensuite pressé

ADHESION

- adhère particulièrement bien à la plupart des panneaux de façade (*)
- se référer aux primaires sur la fiche technique

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non durcie > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie > mécaniquement
- les mains et outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- en cas d'humidité très élevée ou de brouillard dense, l'application d'une couche de fond n'est pas recommandée car le résultat peut être affecté négativement
- consulter toujours la fiche technique du point de rosée MAX PRO pour vérifier les conditions
- ne pas appliquer les primaires en cas de précipitations ou de menace de pluie
- le brouillard ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
- les primaires non durcis peuvent être enlevés à l'aide de MAX PRO 51 Power-Clean Spray

- nettoyer les surfaces très sales au préalable avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- toujours demander conseil au préalable et effectuer des tests de compatibilité

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.