

## MAX PRO 31 ACRYL-FLEX

MAX PRO 31 Acryl-Flex est un mastic professionnel plastique-élastique à base d'émulsion acrylique

### CARACTERISTIQUES

- peut être peint par la plupart des peintures
- empêche le craquelage de la peinture (fissuration thermique)
- empêche la migration de la peinture sur la surface de la peinture
- résistance à la température de -20 à +80°C
- température de traitement entre +5°C et +30°C

### APPLICATIONS

Pour les joints de raccordement entre :

- les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de fenêtre
- les cadres de fenêtres en bois et en métal, et le béton et/ou la brique
- les éléments de béton et de plafond
- escaliers et murs
- les plaques de plâtre et le béton
- entre les éléments de construction
- les liaisons mur/plafond et mur/sol
- joints de retrait

### EMBALLAGES

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Cartouches | 310 ml                   |
| Carton     | 20 cartouches par carton |

### COULEURS

Blanc

### INFORMATION TECHNIQUE

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type                         | élastique, pâteux              |
| Poid spécifique              | 1,60 g/ml                      |
| Durcissement                 | évaporation de l'eau           |
| Fluage                       | < 3 mm (DIN 52456 - ST-U26-23) |
| Formation de peau            | 15 minutes (20°C et 50% RV)    |
| Matières sèches              | 85%                            |
| Rétrécissement du volume     | 15%                            |
| Déformation maximale tolérée | 15%                            |

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résistance aux températures</b> | -40°C tot +90°C                                                                      |
| <b>Resistance aux UV</b>           | ne contient pas de stabilisateurs UV                                                 |
| <b>Température d'application</b>   | +5°C à +30°C                                                                         |
| <b>Vitesse de durcissement</b>     | 2 - 3 mm / 24 heures                                                                 |
| <b>Conservation</b>                | 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert<br>conservé au sec entre + 5 et + 25°C |

## APPLICATION

### Support

- les supports doivent toujours être propres, porteurs et secs
- dégraisser les supports avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- offre une bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction tels que le béton, la pierre, le plâtre, le bois, l'aluminium, les panneaux de fibres, le plâtre et le PVC dur
- pour les supports poreux, le mastic peut être dilué avec de l'eau pour former un primaire applicable au pinceau

### Application

- appliquer l'acrylique avec un pistolet à mastic professionnel MAX PRO pour une application facile
- ne pas appliquer en dessous de +5°C
- tenir compte du retrait des mastics acryliques
- remplir les joints profonds avec du cordon rond
- finir avec une spatule, un couteau à mastic ou un pinceau humidifié avec de l'eau

## ADHESION

- un test d'adhérence avant utilisation est recommandé

## PEINTURE

- MAX PRO 31 Acryl-Flex est recouvrable après durcissement avec des peintures acryliques en dispersion et des peintures à base de résine alkyde.
- un test d'adhérence avant utilisation est recommandé

## FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web [www.maxpro.be](http://www.maxpro.be)

## NETTOYAGE

- adhésif non durci > avec de l'eau
- colle durcie > mécaniquement
- mains - outils > avec de l'eau / MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

## DIVERS

- pré-nettoyer les surfaces très sales avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- toujours demander conseil au préalable et effectuer un test de compatibilité
- respectez toujours les rapports de joint et appliquez de la mousse ronde si nécessaire
- éviter une fixation à 3 surfaces dans les joints

## GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

## RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

## INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(\*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.