

MAX PRO 32 SEAL & PAINT

MAX PRO 32 Seal & Paint est un mastic qui reste flexible, à base de MS polymères pour le professionnel

CARACTERISTIQUES

- joints très solides sur la plupart des surfaces dans la construction et l'industrie
- bonne résistance sanitaire
- reste durable, très élastique et facile à appliquer
- bonne résistance aux rayons UV et pratiquement inodore
- résistance aux températures élevées de -40°C à +90°C
- température préférable à l'application : entre +5°C et +35°C

Correspond aux normes :

- EN 15651-1 : F EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-2 : G-CC 25HM
- EN 15651-3 : S XS2
- EN 15651-4 : PW EXT-INT-CC 25HM

APPLICATIONS

Scellement de

- tous les joints de mouvement intérieurs et extérieurs ou les joints qui doivent être peint
- les joints de vitrage dans la construction qui doivent être recouverts de peinture pour le verre feuilleté, le verre simple, le verre anti-effraction et le verre autonettoyant.
- tous les joints de raccordement entre les éléments de construction (*)
- les joints de dilatation entre les éléments de construction, tels que le PVC, le bois, le métal et le verre
- les joints entre les cadres de fenêtres et de portes et les façades, qui peuvent nécessiter une couche de peinture
- les joints dans le sol
- le scellement et la finition des joints dans les cuisines et les locaux sanitaires.
- **ne peut être pas utilisé en combinaison avec la pierre naturelle**

EMBALLAGES

Cartouches	290 ml
Carton	20 cartouches / carton

COULEURS

Blanc

INFORMATION TECHNIQUE

Type	élastique - pâteuse
Poid spécifique	1,52 g/ml
Durcissement	par l'humidité

Formation de peau	15 minutes (20°C en 50% RV)
Perte de volume	< 3mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Dureté Shore-A	35 (DIN 53505)
Module 100%	0,65 MPa (DIN 53504 S2)
Allongement à la rupture	340%
Résistance à la traction	1,00 MPa (ISO8339)
Résistance aux températures	-40°C tot +90°C
Resistance aux UV	ne contient pas de stabilisateurs UV
Température d'application	+5°C à +35°C
Conservation	18 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

Support

- les supports doivent toujours être propres et porteurs
- dégraisser les supports avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire MAX PRO P4

Application

- appliquer l'acrylique avec un pistolet à mastic professionnel MAX PRO pour une application facile
- remplir les joints profonds avec du cordon rond

ADHESION

- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire P4

PEINTURE

- MAX PRO 32 Seal & Paint est compatible avec les peintures acryliques en dispersion et les peintures à base de résine alkyde.
- un test préalable d'adhérence est recommandé en raison de la variété des peintures et des laques et parce que la composition de la peinture peut varier d'une production à l'autre.

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non durcie > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie > mécaniquement
- les mains et outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- pré-nettoyer les surfaces très sales avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- toujours demander conseil au préalable et effectuer des tests de compatibilité
- toujours respecter les rapports de joints et appliquer de la mousse si nécessaire
- éviter la fixation à 3 surfaces dans les joints

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.