

MAX PRO 33 ECON-SEAL

MAX PRO 33 Econ-Seal est un mastic neutre universel à base de polysiloxanes

CARACTERISTIQUES

- joints très résistants sur la plupart des support en construction et l'industrie
- très bonne résistance aux moisissures
- très bonne résistance sanitaire
- reste durable et très élastique
- très bonne résistance aux rayons UV et pratiquement inodore
- résistance aux températures élevées de -50°C à +120°C
- température de traitement entre +5°C et +35°C
- non corrosif pour les métaux
- sec à toucher rapide
- facile à appliquer et à finir
- convient pour des mouvements de joints jusqu'à 25 %
- très faible retrait
- excellentes propriétés d'adhésion
- sans acide

Répond aux normes :

- - EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM pour les mastics de joints pour éléments de façade
- - EN15651-2 G-CC 25LM pour les joints de vitrage
- - EN15651-3 S-XS2 pour les mastics de joints dans les applications sanitaires

APPLICATIONS

- pour tous joints de construction courants, à l'intérieur comme à l'extérieur
- joints de vitrage dans la construction de bâtiments
- joints de raccordement entre éléments de construction (*)
- joints entre des éléments de construction tels que le PVC, le bois, le métal et le verre
- joints sur des surfaces très poreuses sans primaires
- joints de raccordement entre les cadres de fenêtres et de portes et les façades
- l'étanchéité et la finition des joints dans les cuisines et les locaux sanitaires
- **pas en combinaison avec la pierre naturelle**

EMBALLAGES

Cartouches et poches	310 ml – 400 ml - 600ml
Carton	20 pcs / carton

COULEURS

Transparent, Blanc, Gris, Gris pierre, Gris-Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Type	élastique
Poid spécifique	1,03 g/ml
Durcissement	par l'humidité
Formation de peau	8 minutes (20°C et 50% HR)
Dureté Shore-A	35 (DIN 53505)
Module 100%	0,65 MPa (DIN 53504 S2)
Allongement à la rupture	400%
Résistance à la traction	1,00 MPa (DIN 53504)
Résistance aux températures	-50°C tot +120°C
Resistance aux UV	ne contient pas de stabilisateurs UV
Température d'application	+5°C tot +35°C
Déformation maximale	25%
Conservation	16 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

Support

- les supports doivent toujours être propres, secs et porteurs
- dégraisser les supports avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire P4

Application

- appliquer le MAX PRO 33 Econ-Seal avec un pistolet à professionnel MAX PRO pour un traitement facile
- remplir les joints profonds avec du ruban de remplissage ou de la mousse ronde

ADHESION

- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire P4

PEINTURE

- MAX PRO 33 Econ-Seal ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non durcie > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie > mécaniquement
- les mains et outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- pré-nettoyer les surfaces très sales avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- toujours demander conseil au préalable et effectuer des tests de compatibilité
- toujours respecter les rapports de joints et appliquer de la mousse si nécessaire
- éviter l'adhérence à 3 surfaces dans les joints

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.