

MAX PRO 62 CON-FIX FAST

MAX PRO 62 Con-Fix Fast est une colle de construction pâteuse, rapide, prêt à l'emploi, à base de résines polyuréthanes

CARACTERISTIQUES

- pâteuse
- pour toutes les constructions en bois
- légèrement effervescent
- prêt à l'emploi
- serrée à la main après 5 minutes
- pour l'intérieur et l'extérieur
- convient également pour le bois légèrement humide
- sans solvant, peut être peint
- imperméable à l'eau EN-204-D4
- stable, ne s'affaisse pas
- compatible avec la pierre naturelle
- bonne force d'adhérence
- pour l'intérieur et l'extérieur
- la colle durcie est résistante aux intempéries (EN 204 D4)
- peut être traité : ponçage, peinture, vernissage et teinture

APPLICATIONS

pour le collage de:

- la plupart des types de bois, massifs et non massifs, des panneaux d'aggloméré et de contreplaqué, MDF et panneaux en plastique pour les fenêtres, les portes, les escaliers, la construction de parquets et de vérandas, l'aménagement intérieur et l'assemblage de cuisines, pour le montage de plaques de plâtre et de panneaux de construction, par exemple HPL, betonplex, Rockpanel[®], etc. panneaux de revêtement, de nombreux métaux et plastiques (sauf PVC, PE, PP, PA), tous les matériaux d'isolation, y compris la laine de roche, la laine de verre, la mousse rigide, etc., mousse de polystyrène
- collage étanche de tous types de bois durs et tendres, rabotés et non rabotés, de joints de bois et d'éléments en bois, en combinaison avec le béton, la pierre, divers matériaux de construction, etc. en combinaison avec le béton, la pierre, divers matériaux d'isolation et les matières plastiques
- convient parfaitement aux constructions en bois résistantes à l'eau avec des joints plus larges
- grâce à son caractère pâteux, peut également être parfaitement collé sur des supports inégaux et verticaux

EMBALLAGES

Cartouches	310ml
Emballage	20 cartouches / poches par carton

COULEUR

Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Type	polyuréthane
Densité	1,09g / ml
Façon de durcissement	par l'humidité
Viscosité	pâteuse
Formation de peau	5 min (23°C/50% d'humidité relative)
Temps de prise	après 10 min (+20°C/50% d'humidité relative)
Temps de séchage	+/- 12 uur (bij 23°C en 50%RV)
Pression	4-6 kg/cm ²
Résistance à la traction	> 100 N/cm ² après 4 heures
Dureté Shore-A	60° (DIN 53505)
Module 100%	5,5 MPa (DIN 53504)
Résistance à la traction	2,90 MPa (DIN 53504)
Résistance aux températures	-35°C à +100°C
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	+/- 400 g/m ² en fonction de l'application
Conservation	min 12 mois après la date de production, debout entre 5 et 25°C

APPLICATION

Portez toujours des gants de protection et, en tant qu'applicateur professionnel, vous êtes obligé de suivre une formation pour travailler avec des mousses ou des colles PU (en cas de questions, contactez le service clientèle)

Support

- les matériaux à coller doivent être propres, secs, exempts de poussière et de graisse,
- humidité du bois max. 30%.
- l'une des surfaces à coller doit être poreuse
- humidifier au préalable les matériaux non poreux

Préparation

- dégraisser au préalable les bois gras (teck) avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray et coller directement
- en cas de matériaux très secs, non poreux ou peu humides, humidifier légèrement les parties à coller

Application

- appliquez la colle uniformément sur un seul côté

Temps ouvert

- assemblez les deux parties dans les 5 minutes.

Temps de séchage / temps de serrage / temps de durcissement

- pressez (> 1 N / mm²) les parties, jusqu'à ce qu'une connexion fixe a été atteinte (temps de pressage dépend du type de bois, l'humidité du bois et de la température ambiante)
- le collage peut être chargée au bout de 24 heures,
- 90% de la résistance finale atteinte après environ 24 heures

Température:

- ne pas appliquer en dessous de + 5 ° C

Consommation

- environs 400g/m²

Peindre

- peindre après le durcissement complet de la colle
- la formation de bulles dans la couche de peinture n'est pas exclus en cas de peinture trop tôt

NB : évitez des collages qui nécessitent une épaisseur de colle supérieure à 5 mm.

ADHESION

- une adhérence exceptionnelle généralement sans primaire sur pratiquement toutes les surfaces (*).
- nettoyer les mains et les outils après utilisation avec MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

Nettoyage de la

- colle fraîche : avec le MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner
- colle durcie : mécaniquement

VARIA

- éviter le contact de la colle fraîche avec des agents de nettoyage et des solvants
- lorsqu'appliquée dans des espaces peu éclairés ou sans lumière naturelle, une légère jaunissement est possible, bien que cela puisse également être causé par le contact avec des vapeurs chimiques, des solvants ou des agents de nettoyage, en particulier pendant le durcissement
- ne convient pas pour la construction d'aquariums, les piscines, les joints d'expansion, ou sur PMMA, PE, PP, Teflon[®], caoutchouc, surfaces bitumineuses, et surfaces contenant de la cire ou de la paraffine
- il est toujours recommandé de tester préalablement l'adhérence et la compatibilité

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.