

MAX PRO 71 ROOF-SEALANT MB

MAX PRO 71 Roof Sealant-MB est un mastic plasto-élastique à base de bitumes

CARACTERISTIQUES

- adhère à la plupart des matériaux de construction courants, y compris le bois, le béton, l'aluminium, les substrats bitumineux, la mousse de polystyrène et la brique
- sans isocyanate ni silicone
- compatible avec le polystyrène
- bonne adhérence sans primaire sur la maçonnerie, le métal, le bois et les supports bitumineux
- peut être appliqué sur la plupart des matériaux de toiture tels que le bois, la pierre, le plomb, le cuivre, l'étain, l'aluminium, le polyester, etc.

APPLICATIONS

- étanchéité des profils
- étanchéité des garnitures de toit/profils d'avant-toit
- sceller les pénétrations de toit
- coller des panneaux isolants non stratifiés par exemple sur du béton
- joints d'étanchéité autour des dômes de toit et des trappes .
- réparation des gouttières, protection temporaire contre les infiltrations d'eau
- fixer les solins en plomb et les matériaux d'isolation (y compris le polystyrène)
- collage de bardeaux et de membranes bitumineuses

EMBALLAGES

Cartouches	310ml
Carton	20 pcs / carton

COULEURS

Noir

INFORMATION TECHNIQUE

Type	bitumes
Poid spécifique	1,30 g/ml
Durcissement	évaporation du solvant
Formation de peau	> 14 heures (23°C et 50% HR)
Perte de volume	< 3% (DIN52451)
Allongement à la rupture	600% (DIN 53504)
Résistance à la traction	1,62 MPa (DIN 53504)

Résistance aux températures	de -20°C à +80°C
Resistance aux UV	Ne contient pas de stabilisateurs UV
Température d'application	+5°C à +40°C
Vitesse de durcissement	> 7 jours
Conservation	18 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

Support

- le support doit être solide et suffisamment ferme
- le support ne doit pas nécessairement être complètement sec
- les joints doivent être propres, secs, solides, exempts de poussière et de graisse - remplir les joints profonds avec de la mousse ronde jusqu'à la bonne profondeur de joint.

Préparation

- les matériaux à coller doivent être propres, exempts de poussière et de graisse
- dégraissage avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Application

- appliquer des rainures sur la surface ou sur l'élément à **coller** - maintenir une épaisseur de 2 à 3 mm de la rainure de colle après pression lors des applications de colle, de manière à permettre à la colle de compenser les déformations (particulièrement important dans les applications extérieures ou en conditions humides)
- en tant que **joint d'étanchéité** : avec un embout en laissant un minimum de 5 mm pour obtenir un bon joint - remplir toujours correctement le joint et utiliser un bourrage si nécessaire - respecter toujours le rapport largeur du joint et profondeur pour permettre au joint de faire son travail

Temps ouvert

- appliquer la partie à coller sur l'adhésif avant de formation de la peau (la vitesse de formation de la peau dépend de la température et de l'humidité relative).
- la vitesse de formation de la peau dépend de la température et de l'humidité relative).
- le matériau peut encore être corrigé et ensuite pressé.

ADHESION

- excellente adhérence, généralement sans primaire, sur presque toutes les surfaces (*)
- pas pour les joints de dilatation, les piscines, les matériaux fragiles
- nettoyer les mains et les outils après utilisation avec les MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- ne convient pas pour PE, PP, PC, PA, PMMA et Teflon

PEINTURE

- ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non durcie > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie > mécaniquement

- les mains et outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- éviter le contact de la colle fraîche avec des agents de nettoyage et des solvants
- lorsqu'appliquée dans des espaces peu éclairés ou sans lumière naturelle, une légère jaunissement est possible, bien que cela puisse également être causé par le contact avec des vapeurs chimiques, des solvants ou des agents de nettoyage, en particulier pendant le durcissement
- ne convient pas pour la construction d'aquariums, les piscines, les joints d'expansion, ou sur PMMA, PE, PP, Teflon[®], caoutchouc, surfaces bitumineuses, et surfaces contenant de la cire ou de la paraffine
- il est toujours recommandé de tester préalablement l'adhérence et la compatibilité

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.