

MAX PRO 81 FAST-TACK BIO

MAX PRO 81 Fast-Tack BIO est une colle de contact biodégradable pour le collage rapide et professionnel de nombreux matériaux d'isolation légers et de films de construction sur la plupart des matériaux de construction plats

CARACTERISTIQUES

- facilement biodégradable et sans danger pour le professionnel
- adhésion très rapide
- bonne adhérence à la plupart des substrats plats, poreux et pierreux
- repositionnement jusqu'à 240 minutes
- durcissement dans les 24 heures, l'adhésif reste collant
- résistant au gel et à l'eau après 24 - 48 heures
- peut être traité rapidement et proprement, prêt immédiatement
- rendement jusqu'à 400m² (fût 22 litres) (80% de couverture)
- classement au feu A1, non inflammable
- résistance aux températures élevées : -20°C à +110°C
- température d'application entre 5°C et +25°C, idéalement +15 à +20°C

APPLICATIONS

- pour le collage rapide et professionnel de laine de roche, laine de verre, laine de bois, laine de polyester, polylatex, mousse de polyéthylène, mousse de mélamine, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux d'isolation acoustique, isolation technique (HVAC), pare-vapeur, feuilles de construction, caoutchouc mousse synthétique, tapis étanches à l'eau, tapis de protection, liège, vinyle, textile, papier, ... sur la plupart des surfaces planes de la construction telles que béton, bois, aluminium, plâtre, construction rapide, béton cellulaire, brique silico-calcaire
- extrêmement efficace pour toutes sortes de collages et de réparations ultra-rapides dans les nouvelles constructions, les rénovations et les constructions préfabriquées
- traitement rapide des projets sous pression ou devant être livrés rapidement
- économiser sur la main-d'œuvre et le temps de travail
- ergonomie au poste de travail

EMBALLAGES

Bombes et fûts	500 ml – 22 litres
Carton	12 pcs / carton

COULEURS

Jaune / transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Base	caoutchouc SBR
Consistance	liquide
Cohérence	colle, collant en permanence

% solides	+/- 40%
Rendement	jusqu'à 400 m ² fût / 12 m ² bombe
Temps d'évaporation	30 secondes quasi immédiate
Temps ouvert	240 minutes
Réactivation	après 30 secondes
Classement au feu	classe A1 – non inflammable
Durcissement	après 24 heures (reste collante)
Résistance au cisaillement	12,62 bar / 183 psi / 126 N/cm ²
Résistance à la traction	0,83 bar / 12 psi / 8,27 N/cm ²
Température de traitement	+5°C tot +35°C - ideale temperatuur > 10 graden
Résistance à la température	à longue durée -20°C à +110°C
Durée de conservation	24 mois à compter de la date de production dans un emballage non ouvert jusqu'à 18 mois en emballage ouvert

APPLICATION

- secouez vigoureusement ou roulez la canette ou le fût (20 à 30x)
- température de mise en œuvre idéale entre 10° et 25°C
- la température du bidon et les matériaux doit être +/- 15°C
- pour les surfaces lisses (n'a pas de pouvoir garnissant)
- les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de saleté et de graisse et suffisamment solides, enlever les pièces détachées
- sur des supports poreux, il est possible qu'une deuxième couche doit être appliquée, si nécessaire réactiver la première couche sur la surface poreuse _ un test d'adhérence est recommandé
- dégraisser si nécessaire les surfaces avec MAX 51 Power-Clean Spray
- connecter le tuyau au pistolet et au fût _ s'assurer que les boulons sont bien serrés afin que le flexible ne puisse pas se tordre _ serrer avec une clé à molette _ serrer la buse au pistolet avec le boulon dans le sens de pulvérisation souhaité (horizontal ou vertical) _ ouvrir progressivement complètement la valve du fût _ ouvrir le pistolet au niveau de la vis de dosage (roue) derrière la gâchette du pistolet jusqu'à la position d'atomisation souhaitée
- dépendant de l'application, pulvérisez les matériaux sur une ou deux faces ou activez la première couche une seconde fois
pulvériser à une distance de 15 à 20 cm avec 25% de recouvrement
- gardez toujours le pistolet parallèle au matériau à injecter après injection,
- presser ou rouler fermement les matériaux dans les 240 minutes (temps ouvert) afin que l'a colle puisse renforcer sa résistance
- lors de la réactivation (au bout de 30 secondes après la première couche) bien presser ou rouler immédiatement les matériaux
- ne pas laisser la colle s'accumuler, utiliser un spray souple (web spray)
- sur les supports poreux (bois, béton, ...), une couverture de 80% est nécessaire - pour cela, les supports doivent être injectés avec 1,5 fois la quantité normale (pour laisser 80% - la partie restante pénétrer dans le matériau).
- les matériaux flexibles (films de construction) doivent être recouverts à 100 % - aucune couverture supplémentaire n'est nécessaire comme pour les matériaux poreux, car l'adhésif ne peut pas pénétrer dans le matériau.
- l'évaporation de la colle n'est pas nécessaire pour le MAX PRO 81 Fast-Tack BIO
- après utilisation, nettoyer la buse avec le MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- pulvérisez toute colle dans le tuyau et procédez jusqu'à ce que rien ne sorte du pistolet _ puis débranchez le tuyau du fût _ nettoyez le pistolet - retournez le tambour dans un endroit sûr et ouvrez la vanne pour permettre à l'excès de gaz de s'échapper (laissez-le pendant une heure) – puis percez à côté de la plaque fournie sur le fût _ retirez tous les autocollants – le fût est maintenant prêt pour le recyclage (fer usagé)
- la colle de contact non durcie peut être enlevée des matériaux non poreux avec MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- nettoyer les mains après utilisation avec les lingettes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

- la colle de contact durcie ne peut être enlevée que mécaniquement (ponçage)
- non applicable sur les surfaces grasses ou huileuses, PE, PP, Teflon et n'a pas de capacité de remplissage
- ne convient pas pour l'installation de panneaux isolants ou EPDM sur des toits plats où la construction n'est pas chargée
- ne convient pas pour d'autres matériaux contenant des plastifiants
- ne convient pas comme fixation structurelle de panneaux qui sont ensuite traités (plâtre, chape, etc.)
- un test d'adhérence est recommandé avant utilisation

ADHESION

- excellente adhérence généralement sans primaire sur presque tous les supports (*)
- se nettoyer les mains après utilisation avec les lingettes ultra-nettoyantes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- ne convient pas pour PE, PP, PC, PA, PMMA et Teflon

PEINTURE

- ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non-durcie > MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- colle durcie > mécaniquement
- mains - outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- éviter le contact de la colle non-durcie avec les produits de nettoyage, les solvants et les adoucisseurs
- ne convient pas pour le PMMA, le PE, le PP, le Teflon[®], les surfaces bitumineuses et à base de cire ou de paraffine
- l'adhérence et la compatibilité doivent toujours être testées au préalable
- le produit reste collant après durcissement

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.