

MAX PRO 83 FLOOR-TACK BIO

MAX PRO 83 Floor-Tack Bio est une colle de contact facilement biodégradable et rapide pour un collage permanent et résistant à l'eau de la plupart des revêtements de sol et de mur sur les surfaces planes les plus courantes dans la construction

CARACTERISTIQUES

- adhérence ultrarapide
- forte adhérence initiale
- temps d'évaporation court - 3 à 5 minutes
- jusqu'à 120 minutes de temps ouvert
- utilisable sur les deux faces
- sans compresseur, ni électricité
- facilement biodégradable
- classe de feu A1 - ininflammable
- utilisable dans les petits espaces
- résistant au gel et à l'eau après 24 heures
- résistance à la température -20°C à 115°C
- durée de conservation de 24 mois
- rendement jusqu'à 150m² (double face - 80% de couverture) - 4m² (500ml)
- température de mise en œuvre entre 5°C et +25°C, idéalement 15-20°C

APPLICATIONS

- pour un collage permanent et résistant à l'eau, par ex. revêtement de sol, HPL, Formica, placage et mélamine sur matériaux en bois, bois sur bois, vinyle, caoutchouc, métal, tissus d'ameublement, panneaux isolants tels que EPS, XPS, PIR, PUR, liège, feutre, textile, papier et matériaux léger de construction dans les surfaces plates les plus courantes dans la construction, dans l'atelier ou l'atelier sans utiliser d'électricité ou d'air comprimé
- extrêmement efficace pour toutes sortes de liaisons super fortes et de réparations dans les constructions neuves, de rénovation et préfabriquées
- traitement rapide des projets sous pression ou devant être livrés rapidement
- économiser sur la main-d'œuvre et le temps de travail
- ergonomie au poste de travail

EMBALLAGES

Bombes et fût	500 ml – 22 litres
Carton	20 pcs / carton

COULEURS

Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Base	caoutchouc SBR
Consistance	liquide
Cohérence	colle, collant en permanence
% solides	+/- 55%
Rendement	120m ² à double face par fût / 4-6 m ² par bombe
Temps d'évaporation	3 à 5 minutes (selon la température)
Temps ouvert	jusqu'à 120 min
Réactivation	après 5 minutes
Classement au feu	classe A1 – non inflammable
Durcissement	après 24 heures
Résistance au cisaillement	19,58 bar / 284 psi / 195,81 N/cm ²
Résistance à la traction	1,93 bar / 28 psi / 19,31 N/cm ²
Température de traitement	De +5°C à +35°C - température idéale > 10°C
Résistance à la température	à longue durée de -20°C à +150°C
Durée de conservation	24 mois à compter de la date de production dans un emballage non ouvert jusqu'à 18 mois en emballage ouvert

APPLICATION

- secouer ou rouler le fût vigoureusement (20 à 30x)
- température de mise en œuvre idéalement entre 10° et 25°C
- mettre le bombe et les matériaux à température au mieux
- pour les surfaces lisses ou régulières (n'a pas de capacité de remplissage)
- les supports doivent être secs, propres, exempts de saleté et de graisse et suffisamment solides, enlever les pièces détachées
- pulvériser les matériaux des deux côtés, si nécessaire réactiver la première couche sur la surface poreuse _ test d'adhérence recommandé
- dégraisser les surfaces avec MAX 51 Power-Clean Spray si nécessaire
- connecter le tuyau au pistolet et au fût _ s'assurer que les boulons sont bien serrés afin que le flexible ne puisse pas tourner _ serrer avec une clé à molette _ fixer la bombe au pistolet avec le boulon dans le sens de pulvérisation souhaité (horizontal ou vertical)) _ ouvrir progressivement la valve du fût à fond _ ouvrir le pistolet au niveau de la vis de dosage (roue) derrière la gâchette du pistolet jusqu'à la position d'atomisation souhaitée
- pulvériser à une distance de 15 à 20 cm avec 25% de chevauchement
- toujours garder le pistolet parallèle au matériau à injecter
- après injection, presser ou rouler fermement les matériaux dans les 120 minutes (temps ouvert) afin que l'adhésif puisse renforcer sa résistance
- lors de la réactivation (5 minutes après la première couche) appuyez ou roulez immédiatement sur les matériaux bien • ne laissez pas la colle s'accumuler, utilisez un spray flexible (spray web)
- sur surfaces poreuses (bois, béton, ...) 80% de couverture est nécessaire – appliquez suffisamment de la colle pour attraper la colle qui rentre dans la surface poreuse
- les matériaux souples (plastiques de construction) doivent avoir une couverture à 100 %
- l'évaporation de la colle est nécessaire pendant 3 à 5 minutes - ne devrait plus être collante (test avec le dos de la main)
- nettoyer la tête de pulvérisation après utilisation avec le MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- lorsque le fût est vide, fermez la valve sur le fût _ faites gicler la colle présente dans le tuyau et continuez jusqu'à ce que rien ne sorte du pistolet _ puis débranchez le tuyau du fût _ nettoyez le pistolet - retournez le fût sur un endroit sûr et ouvrez à nouveau la vanne pour que l'excès de gaz puisse s'échapper (laissez-le pendant une

heure) - puis percez à côté de la plaque fournie sur le fût _ retirez tous les autocollants - le fût est maintenant prêt pour le recyclage (vieux fer)

- la colle de contact non durcie peut être enlevée des matériaux non poreux avec le MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- nettoyer les mains après utilisation avec les lingettes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- la colle de contact durcie ne peut être enlevée que mécaniquement (ponçage)
- non applicable sur les surfaces grasses-huileuses, car elle n'a pas de capacité de remplissage
- ne convient pas aux collages constructifs lourds (vertical / horizontal), ne convient pas aux matériaux contenant des plastifiants, ne convient pas à certains PP, PE et certains matériaux plastifiés
- un test d'adhérence avant utilisation est recommandé pour tester la force d'adhérence

ADHESION

- excellente adhérence généralement sans primaire sur presque tous les supports (*)
- se nettoyer les mains après utilisation avec les lingettes ultra-nettoyantes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- ne convient pas pour PE, PP, PC, PA, PMMA et Teflon

PEINTURE

- non applicable

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- Colle non-durcie > MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- Colle durcie > mécaniquement
- Mains - outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- éviter le contact de la colle non-durcie avec les produits de nettoyage, les solvants et les adoucisseurs
- ne convient pas pour le PMMA, le PE, le PP, le Teflon®, les substrats bitumineux et les substrats à base de cire ou de paraffine ou les matériaux avec des plastifiants
- l'adhérence et la compatibilité doivent toujours être testées au préalable

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.