

MAX PRO 84 TACK-PRIMER BT

MAX PRO 84 Tack-Primer BT est un primaire d'accrochage aux bitumes facilement biodégradable, puissant, super rapide et facile à appliquer

CARACTERISTIQUES

- rapide et facile
- améliore considérablement l'adhérence des membranes autocollantes
- temps d'évaporation court - 5 minutes
- facilement biodégradable
- résistance à la température -25°C à 135°C
- résistant à l'eau et au gel, forme une barrière résistante aux intempéries
- 180 minutes de temps ouvert
- classe de feu A1, ininflammable
- durée de conservation 24 mois, 18 mois après ouverture du fût
- rendement élevé jusqu'à 280m² (fût) et 8m² (bidon)
- température de traitement entre 5°C et +25°C, idéalement entre 15 et 20°C

APPLICATIONS

- comme promoteur d'adhérence pour l'application d'EPDM auto-adhésif
- comme promoteur d'adhérence pour les membranes de toiture auto-collantes en bitume
- comme promoteur d'adhérence pour les bitumes de toiture
- comme promoteur d'adhérence pour la réparation d'asphalte sur routes, autoroutes, parkings
- comme promoteur d'adhérence sur bois, béton, feutre, béton cellulaire, acier, panneaux isolants stratifiés
- applications rapide des projets sous pression ou devant être fini rapidement
- économiser sur la main-d'œuvre et le temps de travail et ergonomie au poste de travail

EMBALLAGES

Bombes et fût	500 ml – 22 litres
Carton	12 pcs / carton (bombes)

COULEURS

Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Base	caoutchouc SBR et bitumes
Consistance	liquide
Cohérence	colle, collant en permanence
% solides	+/- 60%
Rendement	fût : jusqu'à 240 à 280m ² - bombe : 8m ²

Temps d'évaporation	5 minutes (>5°C)
Temps ouvert	jusqu'à 180 min
Réactivation	non
Classement au feu	Classe A1 – non inflammable
Durcissement	après 24 heures
Résistance au cisaillement	19,58 bar / 284 psi / 195,81 N/cm ²
Résistance à la traction	1,93 bar / 28 psi / 19,31 N/cm ²
Température de traitement	+5°C à +35°C - température idéale > 10°C
Résistance à la température	à longue durée de -25°C à +135°C
Durée de conservation	24 mois à compter de la date de production dans un emballage non ouvert jusqu'à 18 mois en emballage ouvert (fut)

APPLICATION

- secouez vigoureusement ou roulez la canette ou le fût (20 à 30x)
- température de mise en œuvre idéalement entre 10° et 25°C
- mettre le bidon et les matériaux à température au mieux
- les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de saleté et de graisse et suffisamment solides, enlever les pièces détachées
- pulvériser le support, si nécessaire appliquer une deuxième couche sur la surface poreuse_ un test d'adhérence est recommandé
- dégraisser les surfaces avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray si nécessaire
- ne pas utiliser en cas de rosée, de pluie, de brouillard dense ou sur des surfaces mouillées
- ne convient pas pour le PVC et/ou matériaux contenant des plastifiants
- un test avant utilisation est toujours recommandé.
- connecter le tuyau au pistolet et au fût _ s'assurer que les boulons sont bien serrés afin que le flexible ne puisse pas se tordre _ serrer avec une clé à molette _ serrer la buse au pistolet avec le boulon dans le sens de pulvérisation souhaité (horizontal ou vertical) _ ouvrir progressivement complètement la valve du fût _ ouvrir le pistolet au niveau de la vis de dosage (roue) derrière la gâchette du pistolet jusqu'à la position d'atomisation souhaitée
- pulvériser à une distance de 15 à 20 cm avec 25% de recouvrement
- gardez toujours le pistolet parallèle au matériau à injecter
- après injection, presser ou rouler fermement les matériaux dans les 180 minutes (temps ouvert) afin que le primaire puisse renforcer sa résistance
- avec la deuxième couche (+/- 30 secondes après la première couche) effectuer la même action une deuxième fois
- ne pas laisser le primaire s'accumuler, utiliser un spray souple (web spray)
- une couverture à 100 % est toujours nécessaire - appliquer 1,5x la quantité normale dans le cas de matériaux poreux afin d'éviter de laisser trop peu de colle sur la surface en raison de l'absorption de la colle
- l'évaporation de la colle est nécessaire pendant 5 minutes - ne peut plus être collante (test du dos de la main après utilisation, nettoyer la buse avec MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- lorsque le fût est vide, fermer la valve du pistolet _ faites jaillir la colle présent dans le tuyau et jusqu'à ce que plus rien ne sorte du pistolet _ puis débrancher le tuyau du fût _ nettoyer le pistolet _ retourner le récipient dans un endroit sécurisé et rouvrir la vanne pour permettre au gaz excédentaire de s'échapper (laissez-le pendant une heure) - ensuite, percer à côté de la plaque prévue sur le fût _ enlever tous les autocollants - le fût est maintenant prêt pour le recyclage (ferraille)
- ne peut pas être utilisé sur des supports gras ou huileux, n'a pas de capacité de remplissage
- ne convient pas aux matériaux contenant des plastifiants, ne convient pas à certains PP, PE et à certains matériaux plastifiés
- il est recommandé d'effectuer un test d'adhérence avant l'utilisation pour vérifier la force d'adhérence

ADHESION

- excellente adhérence, généralement sans primaire, sur presque toutes les surfaces (*)
- ne convient pas pour PE, PP, PC, PA, PMMA et Teflon

PEINTURE

- ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- colle non-durcie > MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- colle durcie > mécaniquement
- mains - outils > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- éviter le contact de la colle non-durcie avec les produits de nettoyage, les solvants et les adoucisseurs
- ne convient pas pour le PMMA, le PE, le PP, le Teflon[®], les substrats bitumineux et les substrats à base de cire ou de paraffine ou des matériaux ou membranes contenant des plastifiants
- l'adhérence et la compatibilité doivent toujours être testées au préalable

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.