

MAX PRO E4 PRIMER

MAX PRO E4 Primer est un primaire (promoteur d'adhésion) pour des surfaces spécifiques poreuses, pour des plaques de façade spécifiques (notamment les plaques Eternit Tectiva), ...

CARACTERISTIQUES

- promoteur d'adhésion
- facile à appliquer avec un rouleau de peinture propre et sec (velours)
- temps de séchage minimum de 120 minutes
- consommation d'environ 100 mètres linéaires (épaisseur 5cm) par litre

APPLICATIONS

- promoteur d'adhésion pour plaques de façade, entre autres Eternit (consultez la liste des plaques de façade et des primaires)
- prétraitement des surfaces poreuses ou sablées

EMBALLAGES

Bidon	500 ml
Carton	12 pcs / carton

incolore

Blanc

INFORMATION TECHNIQUE

Type	promoteur d'adhésion
Temps de séchage	120 minutes (23°C et 50 % d'HR)
Temps d'éclair	< 21°C
Densité	1,2 g / ml
Température d'application	+10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée
Evaporation	par évaporation du solvant
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

TRAITEMENT

Application:

- la surface doit être propre, sèche, exempte de graisse et de poussière
- appliquer à une température ambiante entre +10°C et +30°C
- laisser la boîte fermée jusqu'à ce que vous utilisiez le MAX PRO E4 Primer
- appliquer le MAX PRO E4 Primer un rouleau de peinture à poils courts et propres (velours) là où la colle sera appliquée
- appliquer le primaire dans les 30 minutes - ne pas réutiliser le reste ou le verser de nouveau dans la boîte
- appliquer simplement le primaire en bandes d'environ 10 cm de large sur la surface à coller - là où la colle sera appliquée - attention, le primaire est visible - protéger éventuellement les parties visibles avec un ruban adhésif qui peut être retiré
- après environ 120 minutes, le primaire E4 est prêt (évaporation du solvant) et la colle peut être appliquée
- le collage doit être effectué dans les 6 heures suivant l'application, mais certainement le même jour
- ne pas toucher les surfaces prétraitées avant de coller pour obtenir une adhérence optimale

INFORMATIONS IMPORTANTE

- en cas d'humidité très élevée ou de brouillard dense, l'application d'une couche de fond n'est pas recommandée car elle peut avoir une incidence négative sur le résultat
- toujours consulter la fiche technique du 'point de rosée MAX PRO' pour vérifier les conditions
- la brume ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
- ne pas appliquer le primaire E4 en cas de précipitations ou de menace de pluie
- le primaire MAX PRO E4 Primer non durci peut être éliminé avec le spray MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- nettoyer au préalable les surfaces très sales avant avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- fermer le bidon immédiatement après avoir versé le E4 Primer
- ne pas verser le primaire E4 utilisé dans le bidon et ne pas traiter après 30 minutes
- ne pas toucher à nouveau les surfaces apprêtées avec les doigts

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.