

MAX PRO G4 PRIMER

MAX PRO G4 Primer est un primaire (promoteur d'adhésion) pour les surfaces fermées (non poreuses)

CARACTERISTIQUES

- promoteur d'adhésion et nettoyant en 1
- facile à appliquer à l'aide d'un chiffon propre et sec non pelucheux
- séchage rapide en 5 à 10 minutes
- consommation de +/- 100 mètres courants (_ 5cm) par litre

APPLICATIONS

- les surfaces peintes ou vernies
- les surfaces recouvertes d'un revêtement en poudre (émaillé)
- les métaux tels que l'acier, le cuivre, le laiton, l'aluminium
- acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, acier galvanisé
- PVC, polyester, ABS

EMBALLAGES

Bidon	500 ml
Carton	12 pcs / carton

COULEUR

Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

Type	promoteur d'adhésion
Densité	0,76 g / m
Teneur en matière sèche	+/- 8%
Durcissement	par évaporation du solvant
Densité	0,76 g / m
Température d'application	+10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée (consultez le tableau détermination du point de rosée)
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

TRAITEMENT

Application:

- la surface doit être propre, sèche, exempte de graisse et de poussière
- appliquer à une température ambiante entre +10°C et +30°C
- laisser la boîte fermée jusqu'à ce que vous utilisiez le primaire G4
- utiliser une boîte séparée pour y verser le G4 Primer et fermer la boîte immédiatement après
- traiter cette quantité dans les 30 minutes - ne pas traiter le primer non utilisé après 30 minutes ou le remettre dans la boîte
- humidifier un chiffon sec et non pelucheux avec le MAX PRO G4 Primer
- remplacer le chiffon une fois qu'il est sale
- appliquer à une température ambiante entre +10° et +30°C mais au moins 3° au-dessus du point de rosée
- appliquez le MAX PRO G4 Primer sur toute la surface
- le MAX PRO G4 Primer est également un nettoyant, la surface est donc nettoyée et prétraitée en même temps
- après 5 à 10 minutes, le MAX PRO G4 Primer est prêt (évaporation du solvant) et la colle peut être appliquée
- le collage doit dans tous les cas être effectué dans les 6 heures suivant l'application - apprêter aujourd'hui signifie coller le jour même
- ne pas toucher les surfaces apprêtées avec les doigts avant le collage afin de garantir une adhérence optimale

INFORMATIONS IMPORTANTE

- en cas d'humidité très élevée ou de brouillard dense, l'application d'une couche de fond n'est pas recommandée car elle peut nuire au résultat
- toujours consulter la fiche technique du point de rosée MAX PRO pour contrôler et surveiller les conditions
- le brouillard ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
- ne pas appliquer le primaire MAX PRO G4 Primer en cas de précipitations ou de menace de pluie
- le primaire MAX PRO G4 Primer ne peut pas être peint - couvrir les surfaces à peindre avec du ruban adhésif avant d'appliquer le primaire MAX PRO G4 Primer (cela peut provoquer une décoloration) - le primaire est visible sur les parties appliquées
- le MAX PRO G4 Primer non durci peut être enlevé avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray - nettoyer les surfaces fortement polluées au préalable avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- en dessous de 10 degrés, il n'est pas recommandé d'appliquer un primaire ou de coller là où des primaires sont nécessaires en raison de l'humidité et de la température ambiante
- consulter nos certificats d'essai pour le collage des briques de façade contre les fers de support (supports de façade)

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.