

## MAX PRO H4-A PRIMER

MAX PRO Primer H4-A est un primaire (promoteur d'adhésion) pour des supports en bois spécifiques

### CARACTERISTIQUES

- promoteur d'adhésion
- facile à appliquer à l'aide d'un pinceau à poils courts (velours) propre et sec
- temps de séchage minimum 120 minutes
- consommation de +/- 100 mètres courants ( \_ 5cm) par litre

### APPLICATIONS

- prétraitement des surfaces en bois tels que l'OSB, le contreplaqué, le contreplaqué en béton, le bois dur, le bois dur tropical panneaux d'aggloméré

### EMBALLAGES

Bidon

1000 ml

Carton

12 pcs / carton

### COULEUR

Ambre

### INFORMATION TECHNIQUE

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                      | promoteur d'adhésion                                                                                                           |
| Densité                   | 1,2 g / m                                                                                                                      |
| Point éclair              | < 21°C                                                                                                                         |
| Durcissement              | par évaporation du solvant                                                                                                     |
| Temps de séchage          | 120 minutes (23°C et 50% HR)                                                                                                   |
| Température d'application | +10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée (consultez le tableau détermination du point de rosée)                     |
| Conservation              | 9 mois dans son emballage d'origine non ouvert<br>conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte) |

### TRAITEMENT

#### Application:

- le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de poussière
- appliquer à une température ambiante comprise entre +10° et +30°C

- laisser la boîte fermée jusqu'à l'application du primaire H4-A
- appliquer le primaire H4-A à l'aide d'un rouleau à peinture à poils courts (velours) sec et propre à l'endroit où la colle sera appliquée
- traiter cette quantité dans les 30 minutes - ne pas utiliser le reste ou le verser dans le bidon
- appliquer simplement H4-A Primer en bandes de +/- 10 cm de large sur la surface à coller - à l'endroit où la colle sera appliquée - noter que le primer est visible - si nécessaire, protéger les parties visibles avec du ruban adhésif amovible
- après environ 120 minutes, le H4-A Primer est prêt (évaporation du solvant) et la colle peut être appliquée
- le collage doit être effectué dans les 6 heures suivant l'application, mais en tout cas le jour même
- ne pas manipuler ou toucher les surfaces prétraitées avant le collage afin d'obtenir une adhérence optimale)

## INFORMATIONS IMPORTANTE

- en cas d'humidité très élevée ou de brouillard dense, il n'est *pas recommandé* d'appliquer une couche de fond, car cela peut avoir une incidence négative sur le résultat
- toujours consulter la fiche technique du point de rosée MAX PRO pour vérifier les conditions
- le brouillard ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
- ne pas appliquer le primaire H4-A en cas de pluie ou de menace de pluie
- le primaire H4-A non durci peut être enlevé avec le spray MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- nettoyer les surfaces très sales au préalable avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- fermer le bidon immédiatement après avoir appliqué le MAX PRO H4-A Primer
- ne pas verser du MAX PRO H4-A Primer utilisé dans le bidon et ne pas le traiter après 30 minutes
- ne plus toucher les surfaces apprêtées avec les doigts

## FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web [www.maxpro.be](http://www.maxpro.be)

## GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

## RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

## INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(\*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.