

MAX PRO K4 PRIMER

MAX PRO K4 Primer est un primaire et promoteur d'adhésion pour certains plastiques

CARACTERISTIQUES

- améliore l'adhésion des colles silicones et SMP
- facile à appliquer avec un pinceau sec et propre
- temps de séchage de 20 minutes
- consommation d'environ 100 mètres linéaires (>< 5 cm) par litre

APPLICATIONS

prétraitement avant le collage ou l'étanchéité de :

- plastiques
- PMMA
- plexiglas, plaques d'acrylique, Perspex
- VC (rigide et souple)

EMBALLAGES

Bidon	500 ml
Carton	12 pcs / carton

COULEUR

Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

Type	promoteur d'adhésion
Temps de séchage	20 à 30 minutes (23°C et 50 % d'HR)
Teneur en matières sèches	13%
Temps d'éclair	< 0°C
Densité	0,9 g / ml
Température d'application	+10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée
Evaporation	par évaporation du solvant
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

TRAITEMENT

Application:

- il est déconseillé d'amorcer par temps de très haute humidité ou par temps de brouillard dense, car cela pourrait influencer négativement le résultat
- consultez toujours la fiche technique MAX PRO 'Point de Rosée' pour vérifier les conditions
- la brume ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
n'appliquez pas le primaire K4 en cas de pluie imminente ou de précipitations
- la température minimale est de 3°C au-dessus du point de rosée avant l'application du primaire
- MAX PRO K4 Primer non durci peut être immédiatement éliminé avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray, après un certain temps avec MEK
- nettoyez les surfaces fortement contaminées préalablement avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- refermez immédiatement le K4 primer après l'avoir versé
- ne remettez pas le K4 Primer utilisé dans la boîte et l'appliquer dans les 30 minutes
- MAX PRO K4 Primer ne convient pas comme promoteur d'adhérence pour PE, PP et PTFE (Téflon®)
- MAX PRO K4 Primer est visible sur le matériau appliqué - soyez prudent sur la face visible - utilisez du ruban de masquage pour éviter que MAX PRO K4 Primer n'atteigne la face visible d'un matériau décoratif
Lorsqu'il est durci, le MAX PRO K4 Primer ne peut être enlevé uniquement mécaniquement

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.