

MAX PRO T4 PRIMER

MAX PRO T4 Primer est un promoteur d'adhésion et également un nettoyant pour le collage de panneaux de façade Trespa[®] ou en HPL

CARACTERISTIQUES

- promoteur d'adhésion et nettoyant en 1
- facile à appliquer avec un chiffon propre, sec et sans peluches
- temps de séchage rapide de 5 à 10 minutes
- consommation d'environ 100 mètres linéaires (à une largeur de 5 cm) par litre

APPLICATIONS

- prétraitement des panneaux de façade TRESPA ou HPL

EMBALLAGES

Bidon	500 ml
Carton	12 bidons par boîte

COULEUR

Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

Type	promoteur d'adhésion
Densité	0.76 g / m
Taux de matière sèche	+/- 8%
Durcissement	par évaporation du solvant
Temps de séchage	5 à 10 minutes (23°C et 50% HR)
Température d'application	+10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée (consultez le tableau détermination du point de rosée)
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

TRAITEMENT

Application:

- le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de poussière
- la température ambiante doit être comprise entre +10°C et +30°C

- laissez la boîte fermée jusqu'à ce que vous commenciez à travailler avec le primaire
- utilisez un bac séparé pour verser le MAX PRO T4 Primer et refermez immédiatement bien la boîte
- traitez cette quantité dans les 30 minutes.
- ne travaillez plus le primaire non-utilisé après 30 minutes et ne le versez pas à nouveau dans la boîte
- humidifiez un chiffon sec, propre et sans peluches avec le MAX PRO T4 Primer
- remplacez le chiffon s'il est devenu sale
- appliquez à une température ambiante comprise entre +10°C et +30°C, mais toujours 3°C au-dessus du point de rosée
- appliquez le MAX PRO T4 Primer sur toute la surface
- le MAX PRO T4 Primer est également un nettoyant, de sorte que la surface est nettoyée et prétraitée en une seule opération
- environ 5 à 10 minutes après, le MAX PRO T4 Primer est prêt (évaporation du solvant) et la colle peut être appliquée
- le collage doit être effectué dans les 6 heures suivant l'application - si vous appliquez aujourd'hui, effectuez le collage aujourd'hui!
- ne touchez pas les surfaces prétraitées avec les doigts avant de coller pour obtenir une adhérence optimale

INFORMATIONS IMPORTANTE

- il est déconseillé d'appliquer le primaire en cas de très forte humidité ou de brouillard dense, car cela pourrait influencer négativement le résultat
- consultez toujours la fiche technique MAX PRO sur le point de rosée pour vérifier et suivre les conditions
- la brume ou la condensation peuvent réduire l'adhérence
- n'appliquez pas le MAX PRO T4 Primer en cas de pluie imminente
- le MAX PRO T4 Primer n'est pas recouvrable - protégez les surfaces à peindre avec du ruban adhésif avant d'appliquer le T4 Primer (celui-ci peut causer une décoloration) - le primaire est visible sur les parties appliquées
- le MAX PRO T4 Primer non durci peut être enlevé avec le spray nettoyant MAX PRO 51 Power-Clean
- nettoyez les surfaces fortement contaminées avec le spray nettoyant MAX PRO 51 Power-Clean avant l'application en-dessous de 10 degrés
- il n'est pas recommandé de faire la préparation ou le collage nécessitant des apprêts en raison de l'humidité et de la température ambiante
- consultez nos certificats pour le collage de briques de façade contre des supports métalliques (supports de façade)

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.