

MAX PRO VK4 PRIMER

MAX PRO VK4 Primer est un primaire (améliorateur d'adhérence) pour surfaces minérales et poreuses pour améliorer l'adhérence des membranes d'étanchéité autocollantes sur surfaces humides mais absorbantes et pour des températures jusqu'à -5°

CARACTERISTIQUES

- améliorant d'adhérence
- facile à appliquer avec un pinceau, un rouleau à peinture ou un outil de pulvérisation
- temps de séchage +/- 45 minutes
- consommation de +/- 0,125 litres par m² soit (5 litres = +/- 40m² | 10 litres = +/- 80m²)
- facile à traiter
- reste collant après durcissement pour une adhésion optimale des membranes
- soluble dans l'eau
- sans solvants

APPLICATIONS

pour le prétraitement des surfaces minérales avant l'application de membranes autocollantes, notamment :

- chape de pente
- chape
- élément de construction rapide
- béton
- béton cellulaire
- brique silico-calcaire
- murs de cave
- fondations
- plaques inférieures

EMBALLAGE

Seaux	5L et 10L
Cartons	4 of 2 pcs par carton

COULEUR

Blanc - sèche transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Type	liquide
Densité	1,10g / cm ³
Durcissement	évaporation

Temps de séchage	45 minutes - 23°C et 50% RV
Température d'application	entre -5°C et +30°C
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

MODE D'EMPLOI

- la surface doit être propre, propre, peut-être humide mais néanmoins suffisamment absorbante, exempte de graisse, de poussière, d'huile et de goudron et ne doit pas être recouverte de glace
- les surfaces poreuses ou minérales ne doivent pas être complètement saturées d'eau
- appliquer à des températures ambiantes comprises entre -5° et +30°C
- bien mélanger avec une spatule propre et sèche
- appliquer avec un pinceau, un rouleau à peinture ou un outil de pulvérisation
- appliquer à l'endroit où la membrane autocollante sera appliquée
- est de couleur blanche une fois appliqué et devient transparent en séchant
- après environ 45 minutes, le VK4 Primer est prêt (séché de manière transparente) en absorbant le substrat primaire et les membranes à coller peuvent ensuite être appliquées.
- établir l'adhérence dans les 12 heures après l'application et de préférence le jour même pour éviter que la couche de primaire n'entre en contact avec de la saleté, de la graisse, de la poussière ou d'autres substances
- ne pas tenir ni toucher les surfaces prétraitées avant le collage afin d'obtenir une adhérence optimale
- après avoir appliqué les membranes autocollantes, celles-ci doivent être roulées ou pressées correctement
- protégez le VK4 Primer nouvellement appliqué de la pluie, du gel ou du soleil jusqu'à ce qu'il soit absorbé.
- pour les surfaces très absorbantes, une consommation plus élevée peut être possible pour obtenir une bonne couverture
- après 24 heures, le collage atteindra sa résistance optimale

INFORMATIONS IMPORTANTES

- ne pas appliquer en cas de précipitations ou de menace d'averses de pluie.
- protéger de la pluie, du gel ou des forts rayons du soleil après application
- la température peut être au minimum de -5°C et au maximum de 30°C
- le primaire VK4 non durci peut être retiré avec le spray MAX PRO 51 Power-Clean.
- pré-nettoyez les surfaces très sales avec le spray Power-Clean MAX PRO 51.
- refermez le VK4 Primer immédiatement après l'avoir versé.
- ne versez pas le VK4 Primer utilisé dans le bac à rouleaux dans le seau et ne le traitez plus.

FICHE DE SECURITE

- disponible pour le professionnel

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.