

CERTIFICAT DE GARANTIE

DECLARATION DE GARANTIE POUR LE COLLAGE DES BLOCS DE CONSTRUCTION POUR DE MURS PORTEURS

D-MAX België BV garantit que le produit **MAX PRO 97 Stone-Fix Fast** peut être utilisé en toute sécurité pour coller des blocs de construction, y compris les briques silico-calcaire, le béton cellulaire et les blocs céramiques, à la fois pour les murs porteurs et les murs non-porteurs, testés selon les **normes Européennes de maçonnerie NBN EN 1052-1 | NBN EN 1052-2 | NBN EN 1052-3**.

Des tests externes indépendants ont démontré que notre MAX PRO 97 Stone-Fix Fast est plus résistant que la plupart des mousses adhésives sur la plupart des blocs de colle.
Le rapport externe est disponible sur demande.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- I-2000 - gris - 880 ml
- pour des types de pierres précises telles que les briques silico-calcaire, le béton cellulaire et les blocs de construction céramiques dimensionnellement stable et rectifié
- coller rapidement et solidement (maçonner) à la fois les murs porteurs et les cloisons
- combler les joints ouverts dans la construction en pierre

APPLICATION

- la première couche de maçonnerie doit toujours être mise à niveau avec du mortier traditionnel
- les surfaces doivent être propres, exemptes de saleté et de graisse, et suffisamment solides
- éliminez les parties lâches, dépoussiérez et, si nécessaire, nettoyez la saleté avec une brosse dure
- la température de la surface doit être comprise entre -10°C et 35°C, la température de la boîte entre 10°C et 35°C
- pour 6 à 7 m² de maçonnerie - 2 cordons de colle par brique (> 13 mm de largeur)
- pour 12 à 14 m² avec 1 cordon de colle par brique (< 13 cm de largeur)
- les blocs peuvent être humides (humidité naturelle) _ humidifiez les blocs très secs avec un pulvérisateur PU
- agitez vigoureusement la bombe **MAX PRO 97 STONE-FIX FAST** avant l'utilisation (min. 20 fois).
- vissez la bombe avec la valve vers le bas sur le pistolet MAX PRO Power-Foam Gun HO - puis ouvrez la valve à la dose souhaitée
- diamètre du cordon de colle pour le **béton cellulaire et les briques silico-calcaire Ø +/- 2 cm** ; pour les **blocs de céramique Ø +/- 4 cm**
- les blocs de colle maçonnés doivent avoir une déviation de planéité maximale de la surface d'appui de ± 0,3 mm et une déviation maximale de parallélisme de la surface d'appui de 0,6 mm
- portez des vêtements de protection (gants) lors de la manipulation de la mousse mortier PU
- assemblez les matériaux à coller dans les 2 à 3 minutes suivant l'application (temps ouvert) pour une adhérence optimale
- les bords surélevés peuvent également être collés dans les raccords muraux verticaux ou horizontaux.
- non adapté pour coller des poutres de support métalliques ou en bois
- en cas de collage vertical ou incliné, un soutien est nécessaire pour éviter le glissement
- protégez la mousse mortier durcie visible contre la lumière UV après durcissement

POINTS D'INTERET

- approuvé selon les normes Européennes de maçonnerie NBN EN 1052-1 | NBN EN 1052-2 | NBN 1052-3
- tests officiels indépendants réalisés par l'Université technique de GAND | Tech Lane Ghent Science
- laboratoire MAGNEL-VANDEPITTE | Tests 22/067 A - 22/067 B - 22/067 C - 22/067 D - 22/067 E

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est défini dans nos conditions générales de vente. En aucun cas le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience et sont d'ordre général. Elles n'engagent cependant aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application envisagée.

Portez toujours des gants de protection et, en tant qu'applicateur professionnel, assurez-vous d'avoir suivi la formation nécessaire pour travailler avec les mousses PU, les colles ou les adhésifs en mousse
<https://isopa-aisbl.idloom.events/048-fr>

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est conseillé d'effectuer au préalable un test de tolérance et/ou d'adhérence - veuillez consulter nos conseillers techniques pour obtenir des informations à ce sujet.